

Teknisk datablad

MS ELASTIC PARKETTLIM

Produktbeskrivelse

Fugger MS Elastic parketlim er et hurtigherdende elastisk lim som herder ved fukt og binder en elastisk limfuge. Limet inneholder ikke organiske løsemidler eller isocyanater. Limet inneholder ikke vann og påvirker ikke parketten med unødig fukt. Fuktisolerende til max 85% RF i betongunderlag. Trinnlydsdempende egenskaper, også til behandlet parkett.

Bruksområder

Fugger MS Elastic parketlim er et lim som egner seg til liming av parkett på betong og sponplategulv. Med parkett menes lamellparkett, massiv stavparkett, mosaikk- og tynnparkett, lakkert og ulakkert. Tilfredsstiller BREEAM-NORs emisjonskrav.

Produktegenskaper

Teknisk data	Lim før applisering
Limtype	Enkellim
Bindemiddel	Fuktigherdende MS Polymer
Farge og form	Beige, tyktflytende
Egenvekt	1,7kg (veies)
Løsningsmiddel	Ingen
Tørrestoff	100%
Temperaturbestandig	-40°C + 90°C
Lagringsbestandighet	12 mnd. ved +10°C - + 20°C i uåpnet emballasje
Brannfare	Ingen
Helsefare	Produktet er vurdert ikke merkepliktig
Påføringsstemperatur	Best ved +18°C - + 22°C
Monteringstid	0-45min. Ikke heftlim
Forbruk	Mosaikparkett 3 m ³ pr. 1 ltr. lim
	Sta-lamellparkett og klossegulv 2m ³ pr 1 ltr. lim
	Ved fuktsperre (85%RF) 1m ³ pr. 1 ltr. lim
Tørketid	Full styrke etter 2 døgn
Overflatebehandling	Tidligst etter 2 døgn
Emballasje	10 ltr.



Godkjenninger



Bruksanvisning

Underlaget må være rent, fritt for smuss, støv fett og plant dvs avrettet med min. 3mm flytesparkelmasse på sementbasis. Parketten skal akklimatiseres i henhold til leverandørens anvisninger. Følgende må kontrolleres: Mål fuktighet i betongen. Fra 60% til 85% RF skal det legges ut 1 ltr. lim pr. 1 kvm. Inntil 60% RF skal det legges ut 1 ltr. lim pr. 2 kvm. Parkett må akklimatiseres, min. 8 dager. Parkett legges i brukstemp. /RF i rommet. Monteringstemperatur skal være mellom +18°C - + 22°C. Parketten monteres i det våte limet, det må være oversmitting på parketten. Sliping og overflatebehandling tidligst etter 2 døgn.

Begrensninger

Må ikke anvendes på underlag som svetter olje, løsemidler og evt plasticiser.

Angitte verdier

Alle verdier i dette produktet i databladet er basert på laboratorie tester. De angitte data som er angitt, kan avvike fra lokale omstendigheter og er dermed utenfor Fugger's kontroll.

Produkt og ansvar

Informasjon og anbefalinger i forbindelse med bruk av MS Elastic parkettlim er gitt i god tro, og er basert på eksisterende kunnskap og erfaring, når produktet er korrekt anvendt og behandlet.

Skriftlig / muntlig anbefaling er ingen garanti for produktet, lokale omstendigheter, underlag, utførelse etc. er utenfor Fugger's kontrollområde og dermed ikke juridisk ansvarlig.